

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

PFFC -

Película BOPP transparente

Capa Sellable a Baja Temperatura

PROPIEDADES		UNIDADES	MÉTODO	VALORES TÍPICOS	
PROPIEDADES FÍSICAS					
ESPESOR ESTIMADO	Micras	ASTM D 6988		30	35
PESO UNITARIO	g/m ²	ASTM D 4321		27.39	32.09
RENDIMIENTO	m ² /kg	ASTM D 4321		36.51	31.16
PROCESABILIDAD					
TENSIÓN SUPERFICIAL	Dinas/cm	ASTM D 2578		≥ 38	
COF. CINÉTICO LNT / LNT	-----	ASTM D 1894		0.21	0.20
TEMPERATURA DE INICIO DE SELLO (2Nw.) @ (0.5 s, 60 Psi/15 mm) LNT/LT	°C	ASTM F 88-85		112	125
PROPIEDADES ÓPTICAS					
OPACIDAD	%	ASTM D 1003		2.9	2.7
BRILLO (45°) Lado Brillo LT	%	ASTM D 2457		86.3	86.6
TRANSMITANCIA	%			-	-
PROPIEDADES MECÁNICAS					
RESISTENCIA A LA ROTURA	M. D.	N / mm ²	ASTM D 882	145.6	141.07
	T. S.			274.43	274.19
ELONGACIÓN A LA ROTURA	M. D.	%	ASTM D 882	222.72	207.44
	T. S.			50.51	52.54

LT: Lado tratado LNT: Lado no tratado

USO PREVISTO: Empaque, sobre envoltura y etiquetas para industria alimenticia, farmacéutica y en general.

INOCUIDAD: Película sin daño evidente y libre de material extraño.

La película es producida con resinas que cumplen con requerimientos FDA, contenido en el código federal de regulaciones 21 CFR 177.1520 para sus aplicaciones en contacto con alimentos. Se recomienda almacenar las películas entre 5° C y 30° C de temperatura y que no exceda el 50% de humedad relativa. Considerando la naturaleza termoplástica de las películas extruidas en un proceso BOPP; las condiciones de manejo y almacenaje por un periodo excesivo de almacenamiento pueden causar variaciones en sus características originales. Films PP no se hace responsable en ningún caso de los daños generados por el mal uso de sus películas.

ESTRUCTURA:



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta transparencia y brillo.
- ✓ Sellable por ambos lados.
- ✓ Capa sellable a baja Temperatura
- ✓ Tratamiento corona.
- ✓ Excelente para laminación por adhesivos.
- ✓ Muy buena adherencia para laminación e impresión.