

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

FILMS Q9
BOBINAS Y BOLSAS DE POLIPIROPILENO

PFREJ -

Película BOPP transparente

Biodegradable Bajo Estandar ASTM D-6954

RELEASE diseña para COLD SEAL

REVISION 6-20ENE25

ESTRUCTURA:



PROPIEDADES		UNIDADES	MÉTODO	VALORES TÍPICOS
PROPIEDADES FÍSICAS				
ESPESOR ESTIMADO	Micras		ASTM D 6988	15
PESO UNITARIO	g/m ²		ASTM D 4321	13.52
RENDIMIENTO	m ² /kg		ASTM D 4321	73.95
PROCESABILIDAD				
TENSIÓN SUPERFICIAL	Dinas/cm		ASTM D 2578	≥ 38
COF. CINÉTICO	LNT / LNT	-----	ASTM D 1894	0.337
TEMPERATURA DE INICIO DE SELLO (2Nw.) @ (0.5 s, 60 Psi/15 mm) LNT/LT	°C		ASTM F 88-85	- 114
PROPIEDADES ÓPTICAS				
OPACIDAD	%		ASTM D 1003	1.04
BRILLO (45°) Lado Brillo LT	%		ASTM D 2457	94.8
TRANSMITANCIA	%			-
PROPIEDADES MECÁNICAS				
RESISTENCIA A LA ROTURA	M. D.	N / mm ²	ASTM D 882	147.75
	T. S.			246.53
ELONGACIÓN A LA ROTURA	M. D.	%	ASTM D 882	155.11
	T. S.			42.29

USO PREVISTO: Empaque, sobre envoltura y etiquetas para industria alimenticia, farmacéutica y en general.

INOCUIDAD: Película sin daño evidente y libre de material extraño.

La película es producida con resinas que cumplen con requerimientos FDA, contenido en el código federal de regulaciones 21 CFR 177.1520 para sus aplicaciones en contacto con alimentos. Se recomienda almacenar las películas entre 5° C y 30° C de temperatura y que no exceda el 50% de humedad relativa. Considerando la naturaleza termoplástica de las películas extruidas en un proceso BOPP; las condiciones de manejo y almacenaje por un período excesivo de almacenamiento pueden causar variaciones en sus características originales. Films PP no se hace responsable en ningún caso de los daños generados por el mal uso de sus películas.