

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

VC1 -

Película CAST transparente

Sellable y Extra Flexible

PROPIEDADES		UNIDADES	MÉTODO	VALORES TÍPICOS
PROPIEDADES FÍSICAS				
ESPESOR ESTIMADO	Micras	ASTM D 6988		25
PESO UNITARIO	g/m ²	ASTM D 4321		23.2
RENDIMIENTO	m ² /kg	ASTM D 4321		43.1
PROCESABILIDAD				
TENSIÓN SUPERFICIAL	Dinas/cm	ASTM D 2578		≥ 38
COF. CINÉTICO LNT / LNT	-----	ASTM D 1894		0.11
TEMPERATURA DE INICIO DE SELLO (2Nw.) @ (0.5 s, 60 Psi/15 mm) LNT/LT	°C	ASTM F 88-85		112 130
PROPIEDADES ÓPTICAS				
OPACIDAD	%	ASTM D 1003		3.1
BRILLO (45°) Lado Brillo LT	%	ASTM D 2457		81
TRANSMITANCIA	%			-
PROPIEDADES MECÁNICAS				
RESISTENCIA A LA ROTURA	M. D.	N / mm ²	ASTM D 882	86.57
	T. S.			30.71
ELONGACIÓN A LA ROTURA	M. D.	%	ASTM D 882	487.49
	T. S.			701.03
MODULO SECANTE AL 1%	M. D.	N / mm ²	ASTM D 882	644.23
	T. S.			703.43

USO PREVISTO: Empaque, sobre envoltura y etiquetas para industria alimenticia, farmacéutica y en general.

INOCUIDAD: Película sin daño evidente y libre de material extraño.

La película es producida con resinas que cumplen con requerimientos FDA, contenido en el código federal de regulaciones 21 CFR 177.1520 para sus aplicaciones en contacto con alimentos. Se recomienda almacenar las películas entre 5° C y 30° C de temperatura y que no exceda el 50% de humedad relativa. Considerando la naturaleza termoplástica de las películas extruidas en un proceso BOPP; las condiciones de manejo y almacenaje por un periodo excesivo de almacenamiento pueden causar variaciones en sus características originales. Films PP no se hace responsable en ningún caso de los daños generados por el mal uso de sus películas.

ESTRUCTURA:



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Extra Flexibilidad (muy elástico)
- ✓ Alta transparencia y brillo.
- ✓ Sellable por ambos lados.
- ✓ Tratamiento corona.
- ✓ Excelente para laminación por adhesivos.
- ✓ Muy buena adherencia para laminación e impresión.